

OCULTO

DESCRIPTION DU PRODUIT

OCULTO est une huile d'imprégnation PU aqueuse, invisible, non polluante. OCULTO est spécialement conçue pour les parquets et meubles en bois. Le bois maintient son aspect naturel et la finition est invisible. Contient un absorbant UV et a des caractéristiques anti-dérapantes. Seulement pour usage intérieur.

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITE +/- 16 SEC (DIN 4MM)

EXTRAIT SEC +/- 29 % EN POIDS

DENSITÉ +/- 1KG/L


BRILLANCE <5 GU (60°)

COULEUR À L'EAU



1L

5L



CONFORME À LA NORME EN 717-1, CLASSE E1

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

TRAITEMENT PREALABLE

Substrat : bois massif, placage ou multicouche.
Préparer le sol selon les règles de l'art.
Poncez le bois avec du papier abrasif grain 120-150.

MODE D'EMPLOI

Utiliser OCULTO comme couche de fond ainsi que comme couche de finition et appliquer en 3 couches. Avant usage bien remuer sans diluer le produit. Appliquer avec rouleau ou à la brosse. Un rouleau à poil court est conseillé.

Appliquer la première couche généreusement afin d'éviter les chevauchements. Après séchage, appliquer la deuxième couche identique à la 1e couche. Egrainer au grain 150-180 avant d'appliquer la troisième couche.

Vous pouvez ajouter un durcisseur (10%) dans les 3 couches afin de pouvoir augmenter la résistance. Ajouter le durcisseur dans l'OCULTO lentement et en remuant jusqu'à obtenir une masse homogène.

TEMPS DE SECHAGE

Hors poussière : 20 à 30 minutes

Ponçable : après 4 à 6 heures

Capacité de charge : après 24 heures.

Le temps de séchage dépend de l'humidité et de la température ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.

CAPACITE D'ETALEMENT

12-15m² /litre par couche

TRAITEMENT ULTERIEUR

Entretenez régulièrement avec le Hard Floor Fresh Ciranova®. Pour un entretien périodique, utilisez UNICARE X-MATT. Le Hard Floor Cleaner Ciranova® est utilisé pour le nettoyage des sols très sales et pour enlever les vieilles couches de Polish.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert

Craint le gel.

POT LIFE avec durcisseur : +/- 3 heures.

MENTIONS PARTICULIERES

Utiliser uniquement du matériel inoxydable et nettoyer immédiatement avec de l'eau. Ne pas déverser dans le réseau d'égouts. Si vous désirez au préalable teinter le bois utilisez uniquement Ciranova®Aquapad + Durcisseur. D'autres teintures ont la faculté de faire saigner. Faites attention à la décolorisation ou détachement des couches à cause des composants présents dans les bois spéciaux.